

クイックプレス対応ボンディングシート 『AE91M』

使用例


- ・スマートフォン
- ・タブレット端末
- ・ノートPC



特徴

- ・クイックプレス埋まり性に優れたボンディングシートです。
- ・耐マイグレーション性にも優れ、V-0相当の難燃性を有しています。

構成



製品外観




特性


項目	単位	AE91M
引き剥がし強さ (1mil/1oz CCL引き,90°方向)	N/cm	16
はんだ耐熱性	℃	310
難燃性	—	V-0相当
クイックプレス埋まり性(185℃)	-	60秒Pass
HHBT	—	> 1000hr
Tg	℃	80
弾性率	GPa	1.3

プレス条件 : 160℃×3MPa×保持45分

<耐マイグレーション性>



<クイックプレス構成>



【埋まりパターン仕様】 L/S=50/50~100/100