

# クイックプレス対応カバーレイ 『C91シリーズ』

## 使用例


- ・スマートフォン
- ・タブレット端末
- ・ノートPC




## 特徴

- ・クイックプレス埋まり性に優れたカバーレイです。
- ・耐マイグレーション性にも優れ、V-0相当の難燃性を有しています。

## 構成



## 製品外観




## 特性

項目	単位	C91
引きはがし強さ (1oz Cu引き, 90°方向)	N/cm	12
はんだ耐熱性	℃	300
難燃性	-	V-0相当
クイックプレス埋まり性(185℃)	-	60秒Pass
HHBT	-	> 1,000hr
Tg	℃	74
弾性率	GPa	1.1

プレス条件：

160℃×3MPa×保持 45min.

## <耐マイグレーション性>



## <クイックプレス構成>



【埋まりパターン仕様】 L/S=50/50~100/100